

DESMOL

Produto

DESMOL forma uma fina camada oleosa entre o concreto e as fôrmas, impedindo a aderência entre ambos e possibilitando grande reaproveitamento das fôrmas. Facilita a limpeza e remoção sem danificar nem manchar as superfícies e arestas do concreto. É especialmente indicado para concreto aparente, em fôrmas de madeira e compensados comuns ou resinados.

Características

Densidade: 0,95 g/cm³

Aparência: Líquido Rosado

Composição básica: Óleo mineral emulsionado.

Validade: 24 meses

Campos de aplicação

Fôrmas de madeira em geral, para concretos aparentes.

Preparo do substrato

A superfície deve estar limpa e seca.

Preparo do produto

DESMOL deve ser diluído em água, em proporções variadas, de acordo com o tipo e o estado das fôrmas. -Madeira bruta e fôrmas resinadas: 1 parte DESMOL:5 partes água. - Compensado e fôrma plastificada: 1 parte DESMOL:10 partes água. Misturar lentamente até a obtenção de um líquido homogêneo. Uma vez misturado, pode ser usado por até 7 dias.

DESMOL

Aplicação

DESMOL é aplicado diluído, conforme o tipo e o estado da fôrma, com trincha ou rolo de lã de carneiro em camada fina o suficiente para a obtenção de um filme. Aguardar no mínimo 2 horas antes de iniciar a concretagem. Reaplicar o produto nas fôrmas antes de cada concretagem. Depois de aplicado na fôrma, o produto mantém características desmoldantes antes de receber a concretagem por até 7 dias, desde que as fôrmas estejam protegidas das intempéries.

Consumo aproximado

- Madeira bruta e fôrma resinada:diluição 1:5 - 60 m²/litro.
- Compensado e fôrma plastificada: diluição 1:10 - 375 m²/litro.

Rendimento

Balde de 18 litros - Fôrma resinada diluição 1:5 - 1080 m² / Fôrma plastificada diluição 1:10 - 6750 m²

Tambor de 200 litros - Fôrma resinada diluição 1:5 - 12000 m² / Fôrma plastificada diluição 1:10 - 75000 m²

Armazenamento

Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças, animais e longe de fontes de calor.

Atenção

Proteger as fôrmas aplicadas com o desmoldante das intempéries. Para concretos a serem revestidos, recomenda-se o uso do DESMOL CD. Manutenção: esse produto, segundo a ABNT NBR 15575 - Edificações habitacionais - Desempenho, é considerado manutenível.

DESMOL

Meio ambiente

Contatar o órgão ambiental local, no caso de vazamento ou contaminação de águas superficiais, mananciais ou solos.

Descartar os resíduos em instalação autorizada, de acordo com a legislação ambiental vigente.

Descartar os resíduos em instalação autorizada, de acordo com a legislação ambiental vigente.

Evitar que o produto atinja bueiros e cursos de água.

EPI (Equipamento de proteção individual)

Óculos de segurança

Máscara semifacial com filtro adequado para vapores orgânicos

Luvas de PVC.

Avental de PVC.

Primeiros socorros

Contato com os olhos: lavar com bastante água corrente, durante pelo menos 15 minutos. Procurar um médico.

Contato com a pele: remover o produto com pano limpo e lavar com bastante água corrente e sabão neutro.

Inalação: remover para ambiente fresco e ventilado.

Ingestão: não provocar vômito. Procurar um médico.

Informações técnicas

Descrição da classe de risco: líquido inflamável Classe de risco 3 Número de risco 30
Número da ONU 1268 Ponto de fulgor 35 °C

DESMOL

Embalagens



Balde de 18 litros
dimensões: 30 X 35 X 30 X 0 cm

DESMOL



Tambor de 200 litros
dimensões: 58 X 89 X 58 X 0 cm